

DESTINATION

- Impression opacifiante des fonds poreux et peu absorbants avant application de toute finition en phase aqueuse ; A base de résine acrylique modifiée.

PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir opacifiant
- Bonne résistance à l'alcalinité des fonds
- Microporeuse
- Facilité d'application

SUPPORTS

- **FACADE IMPRIM** s'applique sur supports à base de liants hydrauliques, non friables, béton de granulats courants ou légers, panneaux préfabriqués ou encore sur anciennes peintures adhérentes.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

APPLICATION

- Homogénéiser la peinture **FACADE IMPRIM** avant application.
- Produit prêt à l'emploi. Prévoir légère dilution sur supports absorbants.
- Application en 1 couche, diluée ou non en fonction du support : brosse acrylique, rouleau poils longs 20mm polyamide texturé (type Rotanyl 20 – Rotaplast).
- La température d'application doit être comprise entre 6 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 80 %.
- Rendement : 9 m² / Litre.
- Nettoyage: Eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 20°C ET 65% HR

Densité : 1,46 ± 0,05.

Teintes : Blanc.

Aspect : Mat velouté

Aspect en pot: onctueux

Extrait sec : En poids 57% ± 1 En volume: 38% ± 1

Classification COV (directive 2004/42/CE) - valeur limite en UE de ce produit (cat A/g) : 30g/l (2010) . <30g/l COV.

Classification AFNOR (NFT 36.005) : NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2

Conditionnements : pots de 15 Litres, 5 Litres

Temps de séchage (20°C et 65% humidité relative)	
Sec au toucher	4 heures
Recouvrable	24 heures

IMPRESSION FACADE pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine hermétique à l'abri de la chaleur et du gel.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur.