



■ PROPRIÉTÉS

- **INTERIEUR CONFORT** est une peinture velours en phase aqueuse permettant de faire des travaux de finition courante en intérieur, **supprimant les murs froids** et apportant donc un **confort thermique intérieur**. Elle possède une excellente opacité et un pouvoir couvrant élevé.
- **INTERIEUR CONFORT** contient des **aérogels de silice**, particules constituées à **plus de 95% d'air** ! Cet air encapsulé crée une véritable barrière à l'humidité et supprime la sensation d'inconfort.

■ SUPPORTS

- **INTERIEUR CONFORT** s'applique sur anciennes peintures, plâtre et dérivés, bétons, mortiers et dérivés, supports inertes ou MO... Sur supports poreux ou farinants, il est recommandé d'utiliser notre fixateur **NANOSEALER**.

■ PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs et préparés (dégraissés, dépoussiérés).

■ APPLICATION

- Homogénéiser la peinture **INTERIEUR CONFORT** avant application.
- Application en 2 couches: rouleau polyamide tissé 12mm, brosse spéciale acrylique, pistolet (buse 517). Selon DTU 49.1
- Produit prêt à l'emploi pour une application au rouleau. Prévoir légère dilution sur supports absorbants.
- La température d'application doit être comprise entre 5 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 85 %.
- Rendement: 6 m²/litre
- Nettoyage: Eau

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 20°C ET 80% HR

Densité : 0,9+ 0,05.

Teintes : Blancs et Base Transparente. Gamme teintes Usine

Aspect : Velours.

Extrait sec : En poids 50,9% En volume 68,9 %

Teneur COV max : < 2 g/l. Directive Européenne COV 2004/42

Classification AFNOR: NFT 36.005/ Famille I, classe 7a2

Liant: Dispersion aqueuse de copolymères acryliques

Conditionnements: pots de 15 litres

Temps de séchage	5°C	20°C	30°C
Hors poussière	4 h	1 h	30 mn
Recouvrable	24h	6 h	4 h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **INTERIEUR CONFORT** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur simple demande