



■ PROPRIÉTÉS

- **ROOFFLECT PRIM ANTICO PAE** est formulée à partir de résines hydrophobes en phase aqueuse et de principes anti corrosion.
- **ROOFFLECT PRIM ANTICO PAE** est un primaire d'accroche permettant de bloquer les remontées de rouille (bacs acier) et d'huiles (cas des membranes bitumineuses) avant application de la finition **ROOFFLECT THERM PAE**.
- **ROOFFLECT PRIM ANTICO PAE** possède une excellente opacité et un pouvoir couvrant élevé.
- Son séchage rapide permet de le recouvrir rapidement.
- Son adhérence sur tous supports et sa solidité lui confèrent une résistance à l'usure remarquable.

■ SUPPORTS

- **ROOFFLECT PRIM ANTICO PAE** s'applique sur fibrociment, bac acier, étanchéité bitume. Autres supports nous contacter.

■ PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs et préparés.
- Nettoyer les fonds par tous moyens mécanique ou chimique (ALCA RENOV). Si rouille importante, passiver avec le SURPHOS

■ APPLICATION

- Homogénéiser la peinture avant application.
- Produit prêt à l'emploi. Pour une application au rouleau (type Méché Façade Polyamide 18 MM). Pour une application Airless: Buse bleue 517
- La température d'application doit être comprise entre 5 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 85 %.
- Contrôler régulièrement les quantités déposées.
- Rendement.

5 m² / L sur support lisse soit 5 L pour 25 m² – 15 L pour 75 m².
4 m² / L sur support irrégulier soit 5 L pour 20 m² – 15 L pour 60 m²

■ NETTOYAGE DU MATERIEL

- Avec de l'eau.

■ CARACTERISTIQUES A 20°C ET 80% HR

Densité : 1,1 + 0,05.

Teinte : BLANC.

Aspect : Mat.

Extrait sec : En poids 60 % En volume 50 %

Teneur COV max : < 15 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) 140 g/l (2010)

Temps de séchage	5°C	20°C	30°C
Hors poussière	4 h	1 h	30 mn
Recouvrable par ROOFFLECT THERM	24h	6 h	4 h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, ROOFFLECT PRIM ANTICO PAE pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur simple demande